

# MOLYKOTE® M-30

## Дисперсия

### СВОЙСТВА:

- Жидкостная смазка до +200°C
- Сухая смазка до +450°C
- Увеличивает несущую способность
- Снижает трение и износ
- Улучшает приработку
- Обладает свойствами аварийной смазки
- Не подвержена осмолению

### СОСТАВ:

- Синтетическое масло
- Дисульфид молибдена
- Дисперсант

**Черная суспензия твердого смазочного вещества в синтетическом масле.**

### ПРИМЕНЕНИЕ:

- Успешно используется в цепях, работающих при высокой температуре, и в роликах конвейерных лент.

### ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

Эти параметры не предназначены для использования в подготовке спецификаций. Пожалуйста, обращайтесь в торговое представительство Dow Corning для написания спецификаций на данный продукт.

| *Стандарт       | Параметр  | Ед. измерения      | Значение  |
|-----------------|---|--------------------|---|
|                 | Цвет  |                    | черный  |
|                 | <b>Плотность, вязкость</b>  |                    |   |
| DIN 51 757      | Плотность при 20°C  | г/мл               | 1,0   |
| DIN 51 562      | Вязкость базового масла при 40°C  | мм <sup>2</sup> /с | 120   |
|                 | <b>Температура</b>  |                    |   |
|                 | Верхний предел рабочей температуры  | ° C                | Жидкостная смазка до +200<br>Сухая смазка до +450 |
|                 |   | ° F                | Жидкостная смазка до 392<br>Сухая смазка до 842   |
|                 | <b>Способность выдерживать нагрузку, защита от износа, срок службы</b>                              |                    |   |
|                 | Четырехшариковая машина (VKA)<br>(для исследования качения с проскальзыванием при граничной смазке) |                    |   |
| DIN 51 350 pt.4 | Приваривание  | N                  | 2000  |
| DIN 51 350 pt.5 | Пятно износа при нагрузке 800N<br>Almen-Wieland machine   | мм                 | 1,02  |
|                 | OK  | N                  | 20000   |

### КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

#### **Нанесение**

Очистите области контакта перед первым нанесением. Нанесите с помощью кисти, распылительного пистолета или капельной масленки. Может также использоваться в измерительной аппаратуре и системах автоматического распыления. Не смешивайте со смазками или маслами.

### ТЕХНИКА

#### **БЕЗОПАСНОСТИ:**

Необходимая информация по безопасному использованию продукта не включена. Перед использованием ознакомьтесь с листами безопасности по продукции, этикеткой по безопасному использованию, информацией о вреде здоровью. Листы безопасности можно получить у официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в России официального дистрибьютора ЗАО «АТФ» по тел. +7 (495) 601-97-84

## СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

При температуре не более 20°C (68°F) в оригинальных закрытых емкостях, срок годности этого продукта - 12 месяцев с даты производства.

## УПАКОВКА:

Этот продукт выпускается в емкостях различного размера. Более подробную информацию по виду упаковок и размеров можно получить у официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в России ЗАО «АТФ» по тел. +7 (495) 601-97-84.

## ОГРАНИЧЕНИЯ:

Данный продукт никогда не тестировался и не предлагался для медицинского или фармацевтического применения.

## ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИИ

Для выполнения требований по безопасности продукции, у Dow Corning есть организация по управлению качеством продукции и команда специалистов любых областей Здравоохранения, Экологии и отдела нормативно-законодательных актов.

Более подробную информацию можно получить у официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в России ЗАО «АТФ» по тел. +7 (495) 601-97-84

## ИНФОРМАЦИЯ ОБ УСЛОВИЯХ

## ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ – ПОЖАЛУЙСТА, ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО:

Информация, содержащаяся в этой брошюре, предложена из честных намерений и, как полагают, является точной. Однако, из-за условий и методов использования наших продуктов вне нашего контроля, эта информация не должна использоваться вместо испытаний клиента, чтобы гарантировать, что изделия *Dow Corning* безопасны, эффективны и полностью удовлетворяют предназначению для данного использования. Предложения по применению не должны быть восприняты как стимулы к нарушению, каких бы то ни было патентов.

Компания *Dow Corning* гарантирует, что ее продукция в точности соответствует спецификациям продаж *Dow Corning* во время транспортировки.

Ваше исключительное право такой гарантии ограничено возмещением покупной цены или замены любого продукта, оказавшегося иным, чем указано в гарантии.

***Dow Corning* не предоставляет иных гарантий, явных или подразумеваемых, относительно товарного качества или пригодности для какой-либо конкретной цели.**

***Dow Corning* не несет ответственности за любой опосредованный или случайный ущерб.**

[www.dowcorning.com](http://www.dowcorning.com)

ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ



**ЕМБЕР  
УКРАЇНА**  
[www.ember.com.ua](http://www.ember.com.ua)

ТЕЛЕКОМ ОІЛ ЕЛЕКТРО АВТО МЕДІА

(062) 206-87-79 (050) 022-26-24 (098) 544-57-78

