

Информация о продукте

Специальные смазочные материалы

MOLYKOTE® HTP Густая смазочная паста

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Устойчивость к высоким температурам (до 1150°C)
- Уменьшение трения и износа
- Уменьшение рифления
- Продление срока службы

СОСТАВ

- Минеральное масло
- Загуститель
- Густая смазочная субстанция

Плотная смазочная паста для горячей обработки

ПРИМЕНЕНИЕ

- Подходит для смазки оборудования для формования в горячем состоянии, особенно для прессов и объёмной штамповки на падающем молоте, а так же как вещество, предотвращающее слипание или прилипание и увеличивающее скольжение при высоких температурах.
- Успешно используется для выгибания полосовой стали St 37 или St 70, прокатки концов пластинчатых пружин транспортных средств, прокатки краёв металлических листов, горячей прокатки резаков, горячей штамповки маховых колёс, изготовленных из стали St 37, а также для смазывания разделительных пластин на прессе доске из прессованных опилок.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Приведенные значения не предназначены для составления спецификаций. При составлении спецификаций на данный продукт необходимо обратиться к локальному представителю Dow Corning.

Стандарт	Величина	Ед. изм.	Значение
	Цвет		белый
	Плотность, вязкость		
ISO 2137	Рабочая пенетрация	мм/10	250-280
ISO 2811	Плотность при 20°C	г/мл	1,5
	Температура		
	Рабочая температура ¹	° C	-20 до +1150
	Нагрузки, износостойчивость, срок службы		
	Четырех роликовый тестер		
DIN 51350-4	Нагрузка сваривания	N	2200
DIN 51350-5	Износ после нагрузки 800N Машина Альмена-Виландера	мм	1.0
	ОК нагрузка	N	20 000
	Сила трения при ОК нагрузке	N	2 300

1. температурная устойчивость прочных смазок
ISO - Международная организация по стандартизации
DIN - Немецкий промышленный стандарт

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Как применять

Применять вместе с подходящей щёткой или лопаткой, тонким слоем, равномерно на предварительно очищенной поверхности или инструменте. Применение нужно повторять время от времени.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

Информация о безопасности продукта, требуемая для безопасного использования не включена. Перед использованием прочтите Лист безопасности продукта и ярлык на контейнере для безопасного использования. При возникновении дальнейших вопросов, касающихся мер безопасности, обратитесь к местному представителю Dow Corning.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении изделия при 20°C в оригинальном неоткрытом контейнере этот продукт годен к использованию в течение 60 месяцев от даты производства.

УПАКОВКА

Этот продукт упакован в контейнеры стандартных различных размеров. Детальная информация о размерах упаковки может быть получена у ближайшего представителя Dow Corning или дистрибьютора.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Этот продукт никак не тестировался на пригодность для использования в фармацевтическом и медицинском оборудовании.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Для оказания поддержки клиентам в вопросах безопасности применения

продукции корпорацией Dow Corning в каждом регионе были созданы службы сопровождения продукции (Product Stewardship) и группы специалистов в области охраны здоровья и окружающей среды ПРОДУКТА.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ВНИМАТЕЛЬНО

ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, приведенная в этом документе, основана на исследованиях, проведенных Dow Corning, и является максимально достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов клиента, призванных определить соответствия продукции Dow Corning Вашему применению. Данные рекомендации не должны рассматриваться в качестве призыва к нарушению какого-либо патента.

Компания Dow Corning гарантирует, что данный продукт соответствует только его текущим спецификациям. В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать только на замену или возмещение цены приобретения любого продукта, не соответствующего условиям гарантии.

DOW CORNING, В ЧАСТНОСТИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКОЙ-ЛИБО ДРУГОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИЛИ ЕЕ ОКУПАЕМОСТИ.

DOW CORNING НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ.

ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ



ЕМБЕР
УКРАЇНА

www.ember.com.ua

Е ТЕЛЕКОМ Е ОІЛ Е ЕЛЕКТРО Е АВТО Е МЕДІА

(062) 206-87-79 (050) 022-26-24 (098) 544-57-78

