

MOLYKOTE® TP 42

Густая паста

СВОЙСТВА:

- Высокая несущая способность
- Особенно высокая адгезия
- Особенно высокая стойкость к смыванию водой и эмульсиями, используемыми при металлообработке
- Предотвращает неравномерность скольжения
- Хорошая защита от коррозии
- Отличная защита от фрикционного износа

СОСТАВ:

- Минеральное масло
- Синтетическое масло
- Литиевое мыло
- Твердые смазки
- Присадки, улучшающие адгезию

Густая адгезивная паста светлой окраски с твердыми смазочными веществами для различных сочетаний трущихся металлов.

ПРИМЕНЕНИЕ:

- Скользящие поверхности, подверженные высоким давлениям и действию воды, содержащейся в эмульсиях, используемых при металлообработке.
- Рекомендуются и успешно применяются ведущими производителями зажимных механизмов, особенно зажимных патронов металлообрабатывающих станков.

ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА:

Эти параметры не предназначены для использования в подготовке спецификаций. Пожалуйста, обращайтесь в торговое представительство Dow Corning для написания спецификаций на данный продукт.

*Стандарт	Параметр	Ед. измерения	Значение
	Цвет		Светло-бежевый
	Консистенция, плотность, вязкость		
ISO 2137	Нерабочая пенетрация	мм/10	265-300
ISO 2811	Плотность при 20°C	г/мл	1,19
	Температура		
ISO 2176	Рабочая температура	°C	-25 до +250
ASTM-D147880	Точка каплепадения	°C	125
	Способность выдерживать нагрузку, износостойкость, срок службы		
	Низкотемпературный тест на кручение		
	Начальный момент трогания	Нм	224x10 ⁻³
	Крутящий момент после 20 мин работы		59x10 ⁻³
DIN 51 805	Гидравлическое давление при -20°C	Мбар	740
	Способность выдерживать нагрузку, износостойкость, срок службы		
	Четырехшариковая машина (VKA) (для исследования качения с проскальзыванием при граничной смазке)		
DIN 51 350 pt.4	Приваривание	Н	3000
DIN 51 350 pt.5	Следы изнашивания при нагрузке 400N	мм	0,9
	Коэффициент трения		
	Тест на запрессовку	μ	0,09
	Устойчивость		
DIN 51 807 pt.1	Водостойкость		2-90
	Защита от коррозии		
DIN 51 802	Степень коррозии		0-1
	Отделение масла – выпаривание		
DIN 51 817	Отделение масла, стандартный тест	%	1,5

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Нанесение

Очистите скользкие поверхности. Наносить пасту подходящей кистью, тряпкой или шприцем для смазки. Не смешивайте с другими смазками или маслами.

ТЕХНИКА

БЕЗОПАСНОСТИ:

Необходимая информация по безопасному использованию продукта не включена. Перед использованием ознакомьтесь с листами безопасности по продукции, этикеткой по безопасному использованию, информацию о вреде здоровью. Листы безопасности можно получить у официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning® в России официального дистрибьютора ЗАО «АТФ» по тел. +7 (495) 601-97-84

СРОКИ И УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ:

При температуре не более 20°C (68°F) в оригинальных закрытых емкостях, срок годности этого продукта - 60 месяцев с даты производства.

УПАКОВКА:

Этот продукт выпускается в емкостях различного размера. Более подробную информацию по виду упаковок и размеров можно получить у официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning®

ОГРАНИЧЕНИЯ:

Данный продукт никогда не тестировался и не предлагался для медицинского или фармацевтического применения.

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ И ЭКОЛОГИИ

Для выполнения требований по безопасности продукции, у Dow Corning есть организация по управлению качеством продукции и команда специалистов любых областей Здравоохранения, Экологии и отдела нормативно-законодательных актов.

Более подробную информацию можно получить у официального дистрибьютора смазочных материалов Molykote® и промышленных герметиков Dow Corning®

ИНФОРМАЦИЯ ОБ

УСЛОВИЯХ

ОГРАНИЧЕННОЙ

ГАРАНТИИ –

ПОЖАЛУЙСТА,

ПРОЧИТАЙТЕ

ВНИМАТЕЛЬНО:

Информация, содержащаяся в этой брошюре, предложена из честных намерений и, как полагают, является точной. Однако, из-за условий и методов использования наших продуктов вне нашего контроля, эта информация не должна использоваться вместо испытаний клиента, чтобы гарантировать, что изделия Dow Corning безопасны, эффективны и полностью удовлетворяют предназначению для данного использования. Предложения по применению не должны быть восприняты как стимулы к нарушению, каких бы то ни было патентов.

Компания Dow Corning гарантирует, что ее продукция в точности соответствует спецификациям продаж Dow Corning во время транспортировки.

Ваше исключительное право такой гарантии ограничено возмещением покупной цены или замены любого продукта, оказавшегося иным, чем указано в гарантии.

Dow Corning не предоставляет иных гарантий, явных или подразумеваемых, относительно товарного качества или пригодности для какой-либо конкретной цели.

Dow Corning не несет ответственности за любой опосредованный или случайный ущерб.

www.dowcorning.com

ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ



**ЕМБЕР
УКРАЇНА**
www.ember.com.ua

Е ТЕЛЕКОМ Е ОІЛ Е ЕЛЕКТРО Е АВТО Е МЕДІА

(062) 206-87-79 (050) 022-26-24 (098) 544-57-78

