

Информация о товаре

Специальные смазочные материалы

MOLYKOTE® 1122

Chain and open gear grease

Смазка для цепей и открытых редукторов

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Высокая устойчивость к высокому давлению
- Высокая износостойчивость
- Быстрая и устойчивая адгезия
- Устойчивость к смыванию водой

СОСТАВ

- Синтетическое масло
- Твердые смазочные материалы
- Неорганический загуститель
- Улучшитель адгезии

Синтетическая смазка с твердым смазочным материалом

ПРИМЕНЕНИЕ

- Используется для первоначального смазывания цепей с полыми шпильками, оборудованными смазочными ниппелями, например зажимные цепи в сушильных машинах текстильной промышленности и конвейерные цепи в пищевом стерилизующем оборудовании.
- Также используется для зубчатых передач (шестеренчатых приводов) и открытых редукторов, подшипников скольжения, работающих при низких скоростях и высоких температурах, таких как подшипники в сушильных системах и вальцовочных машинах, используемых в различных отраслях промышленности.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Приведенные значения не предназначены для составления спецификаций. При составлении спецификаций на данный продукт необходимо обратиться к локальному представителю Dow Corning.

| Параметры | Ед. изм. | Значение |
|---|--------------------|--------------|
| Цвет | | Черный |
| Диапазон рабочих температур | °C | от 10 до 160 |
| Рабочая пенетрация | мм/10 | 250 - 280 |
| <u>Четырех-шариковая машина:</u> | | |
| Пятно износа | мм | 0,9 |
| Нагрузка сваривания | Н | 2600 |
| ОК-нагрузка на машине Альмена-Виландера | Н | 18000 |
| Плотность при 20 °C | г/мл | 0,95 |
| Вязкость базового масла при 40 °C | мм ² /с | 1500 |

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Как применять

Очистить поверхность контакта. Наносить как обычно при смазывании консистентными смазками, применяя кисть, шпатель, смазочный пистолет или автоматическое смазочное оборудование.

Цепи с полыми шпильками

Полые шпильки должны быть полностью заполнены смазкой. Повторное смазывание производится через смазочные ниппели посредством смазочного пистолета. При этих условиях Molykote® 1122 Grease эффективен до 160 °C.

Редукторы

Зубчатые профили новых редукторов должны быть обработаны Dow Corning® G-n Metal монтажной пастой или спреем и запущены без нагрузки на короткое время для образования базисной твердой смазочной пленки. Затем редуктор должен быть смазан Molykote® 1122 Grease в соответствии с инструкциями производителя оборудования

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ

ИНФОРМАЦИЯ О БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА, ТРЕБУЕМАЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ НЕ ВКЛЮЧЕНА. ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОЧТИТЕ ЛИСТ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА И ЯРЛЫК НА КОНТЕЙНЕРЕ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении изделия при 20°C (68°F) в оригинальном нераскрытом контейнере Molykote 1122 Grease годен к использованию в течение 60 месяцев от даты производства.

УПАКОВКА

Этот продукт упакован в контейнеры различных стандартных размеров. Детальная информация о размерах упаковки должна быть получена у ближайшего представителя Dow Corning или дистрибьютора.

ОГРАНИЧЕНИЯ

Этот продукт никак не тестировался на пригодность для использования в фармацевтике и медицине.

ВОПРОСЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ

Для оказания поддержки клиентам в вопросах безопасности применения продукции корпорацией Dow Corning в каждом регионе были созданы службы сопровождения продукции (Product Stewardship) и группы специалистов в области охраны здоровья и окружающей среды.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, приведенная в этом документе, основана на исследованиях, проведенных продуктом Dow Corning, и является максимально достоверной. Тем не менее, поскольку условия и методы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов клиента, призванных определить соответствие продукции Dow Corning Вашему применению. Данные рекомендации не должны рассматриваться в качестве призыва к нарушению какого-либо патента.

Dow Corning гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям. В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать только на замену или возмещение цены приобретения любого продукта, не соответствующего условиям гарантии.

DOW CORNING, В ЧАСТНОСТИ НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ КАКОЙ-ЛИБО ДРУГОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИЛИ ЕЕ ОКУПАЕМОСТИ.

DOW CORNING НЕ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА.

ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ



**ЕМБЕР
УКРАЇНА**
www.ember.com.ua

Е ТЕЛЕКОМ Е ОІЛ Е ЕЛЕКТРО Е АВТО Е МЕДІА

(062) 206-87-79 (050) 022-26-24 (098) 544-57-78

