

MOLYKOTE® FS 1292

Фторсиликоновая консистентная смазка

ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Особенно подходит для долго-срочного смазывания благодаря своей крайне низкой склонности к окислению
- Высокая точка каплепадения >250°C; как результат, сниженный риск размягчения и вытекания из точки смазывания
- Широкий диапазон рабочих температур: от -40°C до +200°C; кратковременно до +230°C
- Высокая устойчивость к воде и смыванию водой
- Устойчивость к минеральным маслам, топливу и многим химикатам

СОСТАВ

- Фторсиликоновое масло
- Органический загуститель

ПРИМЕНЕНИЕ

Консистентная смазка для сочетаний металл/металл, работающих на скоростях от низких до средних, со средними нагрузками в широком диапазоне температур.

ТИПИЧНЫЕ СВОЙСТВА

Авторам спецификаций: Приведенные значения не предназначены для составления спецификаций. При составлении спецификаций на данный продукт необходимо обратиться в местное торговое представительство компании Dow Corning.

Стандарт*	Параметр	Ед. изм.	Значение
	Цвет		Беловатый
	Консистенция, плотность, вязкость		
DIM 51 818	Класс вязкости по NLGI		1-2
ISO 2137	Рабочая пенетрация	мм/10	280-340
ISO 2811	Вязкость при 20°C	г/мл	1,28
DIN 51 562	Вязкость базового масла при 25°C	мм ² /с	1000
	Температура		
	Рабочая температура	°C	от -40 до +200 (+230 кратковременно)
		°C	>250
ISO 2176	Точка каплепадения	°C	
ASTM-D147880	Тест на крутящий момент при низких температурах при -30°C		
	Начальный момент срыва	Нм	118 x 10 ⁻³
	Крутящий момент через 20 мин. работы	Нм	41 x 10 ⁻³
	Тест на крутящий момент при низких температурах при -40°C		
	Начальный момент срыва	Нм	856 x 10 ⁻³
	Крутящий момент через 20 мин. работы	Нм	56 x 10 ⁻³
	Нагрузочная способность		
	На 4-шариковой машине (VKA)		
DIN 51 350 п.4	Нагрузка сваривания	Н	3400
	Маслоотделение		
DIN 51 817	Стандартный тест	%	0,3

* ASTM: American Society for Testing and Materials (Американское общество по тестированию и материалам)

ISO: International Standardisation Organisation (Международная организация по стандартизации)

DIN: Deutsche Industrie Norm (Немецкая промышленная норма)

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ

Как наносить

Очистите поверхности подшипника.
Нанесите консистентную смазку обычным способом с помощью кисти, пистолета для нанесения консистентных смазок или автоматической системы нанесения смазки. Консистентную смазку MOLYKOTE® FS 1292 можно использовать в системах централизованной подачи смазки.
Не смешивать с другими консистентными смазками.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ

При хранении при температуре 20°C и ниже в оригинальной невскрытой упаковке данный продукт имеет срок годности в течение 60 месяцев от даты производства.

ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для оказания поддержки клиентам в вопросах безопасного применения продукции корпорацией Dow Corning в каждом регионе были созданы службы сопровождения продукции (Product Stewardship) и группы специалистов в области охраны здоровья и окружающей среды.

УСЛОВИЯ ОГРАНИЧЕННОЙ ГАРАНТИИ, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ЭТОТ РАЗДЕЛ

Информация, приведенная в этом документе, является максимально достоверной и точной. Тем не менее, поскольку условия и способы использования нашей продукции находятся вне нашего контроля, эту информацию не следует использовать в качестве замены собственных тестов клиента, призванных подтвердить, что продукция Dow Corning безопасна, эффективна и полностью соответствует конечным целям применения, для которых она предназначена. Предложения по применению не должны быть восприняты как стимул к нарушению каких бы то ни было патентов.

Dow Corning гарантирует только соответствие данного продукта его текущим спецификациям на момент поставки.

В случае нарушения данной гарантии Вы вправе рассчитывать только на замену или возмещение цены приобретения любого продукта, не соответствующего условиям гарантии, на момент транспортировки.

КОМПАНИЯ DOW CORNING НЕ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ НИКАКОЙ ДРУГОЙ ПРЯМОЙ ИЛИ КОСВЕННОЙ ГАРАНТИИ В ОТНОШЕНИИ ПРИГОДНОСТИ ПРОДУКЦИИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ИЛИ ЕЕ ОКУПАЕМОСТИ.

КОМПАНИЯ DOW CORNING НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СЛУЧАЙНЫЙ УЩЕРБ ИЛИ УЩЕРБ, СВЯЗАННЫЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРОДУКТА.

Мы помогаем вам создавать будущее.™

ВИРОБНИЧО-ТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ



**ЕМБЕР
УКРАЇНА**
www.ember.com.ua

Е ТЕЛЕКОМ Е ОІЛ Е ЕЛЕКТРО Е АВТО Е МЕДІА

(062) 206-87-79 (050) 022-26-24 (098) 544-57-78

